



ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND
VLIESTAPETEN


Produktfordele




PVC-fri




Brandhæm-
mende



Til vægge og
lofter




Mindre
malingforbrug



Åndbar




Modstands-
dygtig over
for støv




Dækker
revner




Ingen
iblødsætning



Flisklister



Væglim-
ningsteknik



Kan nemt
fjernes

Forarbejdning



1. Fjern gammelt tapet og vedhængende belægninger. Ru overflader skal udjævnnes med gipsbaseret spartelmasse. Stærkt sugende overflader skal grundes med opløsningsmiddelfri grunder.



2a. Med væglimningsteknik uden iblødsætning eller



2b. Forarbejdes i tapetklisterapparat uden iblødsætning eller. Anvendes til påklistering af flisklister.



3. Tapetbanerne skal klistres på lodret fra kant til kant. Tryk tapetbanerne på uden luftbobler eller folder med en tapetserbørste eller gummirulle.



4. Tryk tapetstriben fast med gummirulle.



5. Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. skal fjernes med hobbykniven og tapetserspatelen.



6. Fjern tapetbaner i hjørner og kanter og tapetser næste bane til kanten af den foregående.



7. Efter tørring skal de males over med høj kvalitets dispersionsmaling i henhold til DIN EN 13300 eller f.eks. med puds, tapet eller lignende.

Vliesfaser

www.erfurt.com



Produktbeskrivelse

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior

Producent

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Råvarer/Produktion

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior er en meget holdbare vægbelægninger, som er fremstillet af specielle papirmasse og tekstilfibre kombineret med polymere bindemidler.

Alle ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior-typer fremstilles efter samme produktionsmetode.

Produktdata

- Rulledimensioner: 12,5 m længde x 0,53 m bredde
- Kartonindhold: 9 ruller

Produktegenskaber

- Vanddampgennemtrængelighed i henhold til DIN 52615 svarer til en diffusionsækvivalent luftlagtykkelse på 0,01 m
- I forbindelse med mineralske overflader i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 B-s1,d0 (brandhæmmende)
- Uden PVC, sundhedsfarlige blødgørere og opløsningsmidler
- Uden glasfiber
- Ekstra fast laserprægning
- Uden tilsætning af tungmetallforbindelser og formaldehyd
- Dimensionsstabil og dækker revner
- Sammen med de tilsvarende påføringsmaterialer er ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior overflade meget holdbar
- Kan nemt fjernes efter befugtning med vand
- Kan males over flere gange med gængs maling
- For at beskytte overfladen og skabe et mere præcist udseendet af prægningen anbefales påføring af et lag

Anvendelse/Forarbejdning

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior kan bruges på alle indendørs tapetserbare overflader.

Forarbejdning med væglimningsteknik

Til limning anvendes flisklister (f.eks. Metylan Secura i forholdet 1:10 = 500 g i 5 l vand) eller lignende. Klisteret påføres jævnt på overfladen, og de tilskårne tørre tapetbaner lægges i klisterbeholderen. Overhold klisterproducentens anvisninger.

Forarbejdning i tapetklisterapparat

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior indklistres med tapetklisterapparatet, foldes sammen og kan klistres på uden iblødsætning. Til limning anvendes flisklister (f.eks. Metylan Secura i forholdet 1:10 = 500 g i 5 l vand) eller lignende. Overhold klisterproducentens anvisninger.

Påklistring

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior skal klistres på lodret og til kanten. Tryk banerne på med gummirullen eller med tapetserbørsten, så der ikke er lufthuller. Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. trykkes ind i hjørnerne med plastikspatelen og skæres af med skærekniven. Vægbelægningen må ikke påføres i flere lag.

Påføring

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior skal kun males ved overflader med høj kontrast eller ved istandsættelse. Til dette er halvblank eller højglans dispersionsmaling mest velegnet, da disse sammenlignet med mat maling fremhæver strukturen bedst og er mere holdbar.

Indholdsstoffer/Testresultater

Vanddampgennemtrængeligheden er fastsat af ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, i henhold til DIN 52615 del 1 med testrapport nr. 1743/37.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tlf.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Servicelinje:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN