




Tuotteen edut




Ei sisällä
PVC:tä




Vaikeasti
syttyvä




Seinään ja
kattoon




Vähäinen
maalin tarve



Hengittävä



Iskunkestävä




Halkeamia
peittävä




Ei vettymis-
aikaa




Non-woven-
tapettiliima



Liiman
levitys
seinään



Helppo
maalata
päälle



Helppo
poistaa

Kiinnitys



1. Vanhat tapetit ja vanha maali on poistettava. Epätasaiset pinnat tasoitetaan kipsilaastilla. Voimakkaasti imevät alustat tulee esikäsitellä pohjamaalilla.



2a. Levitä liima suoraan seinälle ilman vettymisaikaa. Tai:



2b. Käytä liisteröintikonetta ilman vettymisaikaa.



3. Vuodat liimataan puskusaumaan luotisuoraan. Kuplat ja rypyt painetaan pois tapetointiharjalla tai kumitelalla.



4. Tapettivuota painetaan seinään kiinni vaahtokumitelalla



5. Katon, jalkalistojen, ikkunoiden jne. kohdalla ylimääräinen osa leikataan pois mattoveitsellä lastaa apuna käyttäen.



6. Nurkat ja kulmat ylittävä osa leikataan pois ja seuraava vuota kiinnitetään puskusaumaan edellisen kanssa.



7. Kuivumisen jälkeen pinta voidaan käsitellä halutulla tavalla joko kuultomaalilla tai peittäväällä maalilla.



Tuotteen kuvaus

ERFURT-Vliesfaser Trend

Valmistaja

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Raaka-aineet/valmistus

ERFURT-Vliesfaser Trend-tapetit ovat kohokuvioituja seinäpäällysteitä, jotka valmistetaan erityisistä selluloosa- ja tekstiilikuiduista, joissa sideaineena on käytetty polymeerejä.

Tuotetiedot

- Rullakoko: 20,00 x 0,75 m (pituus x leveys)
- Laatikon sisältö: 6 rullaa

Tuotteen ominaisuudet

- Vesihöyryn läpäisykyky on standardin DIN 52615 mukainen, mikä vastaa diffuusioekvivalenttia ilmakerrospaksuutta 0,02 m
- Paloluokitus B-s1,d0 standardin DIN EN 13501-1 mukaan, mikä vastaa standardin DIN 4102-1 paloluokkaa B1 (vaikeasti syttyvä)
- Peittää alustan värikontrastin hyvin, joten useissa tapauksissa yksi maalauskerä riittää
- Ei sisällä PVC:tä, terveydelle haitallisia pehmitteitä tai liuotinaiteita
- Ei sisällä lasikuitua
- Ei sisällä raskasmetalliyhdisteitä tai formaldehydiä
- Säilyttää mittansa ja peittää halkeamia
- Vedellä kastelemisen jälkeen helppo irrottaa
- Yleisesti saatavilla olevia maaleja käytettäessä tapetin pinta voidaan maalata useampaan kertaan

Käyttö/kiinnitys

ERFURT-Vliesfaser Trend -tapetit soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa kaikilla tapetoitavilla alustoilla. Alustan on oltava kuiva, puhdas, luja, hieman imukykyinen ja tasainen. Vanhat tapetit ja irtoileva maali on poistettava. Epätasaiset pinnat tasoitetaan kipsilaastilla. Voimakkaasti imevät alustat tulee esikäsitellä pohjamaalilla.

Kiinnitys levittämällä liima seinään

Liimaukseen käytetään non-woven-tapettiliimaa (esim. Metylan Secura -liimaa sekoitussuhteessa 1:10 eli 500 g liimaa / 5 l vettä). Liima levitetään tasaisesti alustalle ja leikatut vuodat asetetaan kuivina liisteröityyn alustaan. Huomioi liiman valmistajan työstöohjeet.

Kiinnitys liisteröintikonetta käytettäessä

ERFURT-Vliesfaser Trend liisteröidään liisteröintikoneella, vuodat taitetaan kaksinkerroin, ja ne voidaan liimata ilman vettymisaikaa. Liimaukseen käytetään non-woven-tapettiliimaa (esim. Metylan Secura -liimaa sekoitussuhteessa 1:10 eli 500 g liimaa / 5 l vettä). Huomioi liiman valmistajan työstöohjeet.

Liimaus

ERFURT-Vliesfaser Trend -tapetit liimataan luotisuoraan ja puskusaumaan. Vuodat painetaan seinään kiinni kumitelalla tai tapetointilastalla ja ilmakuplat työnnetään/harjataan pois. Katon, jalkalistojen, ikkunoiden jne. kohdalla tapetti painetaan kulmaa vasten muovilastalla ja ylimääräinen osa leikataan pois mattoveitsellä. Vuodat eivät saa olla päällekkäin. Liimatahrat on poistettava tapetin pinnasta välittömästi.

Maalaus

Kun ERFURT-Vliesfaser Trend -tapetti on kuivunut, se on maalattava tai pintakäsiteltävä. Tähän soveltuvat lakkamaali, kuultomaali tai laadukkaat dispersiomaalit. Kiiltävän pinnan aikaansaamiseksi tapetti on maalattava kahteen kertaan.

Ainesosat/testitulokset

Saksan Aschaffenburgissa toimiva ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH on määrittänyt vesihöyryn läpäisykyvyn standardin DIN 52615 osan 1 mukaan; testiraportti nro 1743/32.