



Productbeschrijving

ERFURT-KlimaTec SR 2

Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Materiaal/vervaardiging

ERFURT-Systemkleber SR 2 is een speciaal voor ERFURT-KlimaTec ontwikkelde dispersielijm op polyvinylacetaat-polymeer basis met hoge kleefkracht.

Productgegevens

- Bestelnr. 1001207
- Gewicht: 18 kg emmer

Producteigenschappen

- Voor gebruik binnenshuis
- Hoge kleefkracht
- Makkelijk aan te brengen met een langpolige behangroller van lamsvel
- Vernevelbaar door middel van airlesstoestel
- Makkelijk, snel en zuiver te verwerken
- Optimale hechting op de ondergrond
- Hoge natsterkte
- Hoge behangveiligheid
- 20 minuten lange verwerkingstijd
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen

Gebruik/gebruiksaanwijzing

De SR 2 systeemlijm werd speciaal voor het KlimaTec-systeem van ERFURT ontwikkeld. Hij kan op alle dragende gladde of licht gestructureerde ondergronden op muren en plafonds binnenshuis worden gebruikt.

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon en stevig zijn. Niet-hechtende oude lagen verwijderen. Sterke niveaoverschillen moeten met plamuur worden geëgaliseerd.

Voorwaarden voor gebruik

Verbruik op basis van de ondergrond en aangebrachte hoeveelheid 0,3 tot 0,5 kg/m². Verwerkingstemperatuur niet lager dan 10° C. De maximale verwerkingstijd bedraagt ongeveer 20 minuten bij normale temperatuur en vochtigheid.

Verlijming



ERFURT-Systemkleber SR 2 met een langpolige behangroller in een breedte van 1-2 stroken royaal en gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.



Breng de wandbekleding op de lijmlaag aan en druk deze met een behangmes aan, zodat de lijm gelijkmatig verdeeld wordt en een vlakke ondergrond ontstaat.

Droging

Bij +20 °C en 65% rel. luchtvochtigheid na ongeveer 6-12 uur droog en overstrijkbaar. Bij lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid worden deze tijden langer.

Reiniging van werktuigen

Onmiddellijk na gebruik met water.

Opslag

De ERFURT-Systemkleber SR 2 container goed gesloten, koel en vorstvrij bewaren. Beschermen tegen directe zonnestralen. In gesloten originele verpakking ten minste twee jaar te bewaren.

Afvalverwijdering

Ingedroogde of verharde resten van ERFURT-Systemkleber SR 2 kunnen via het normale huisafval worden verwijderd.